

Пропорции смешивания	А / В / С : 2.5 / 2.6 / 26.4 по весу
Предел прочности на сжатие	60 Н/мм ²
Предел прочности на изгиб	16 Н/мм ²
Предел прочности на растяжение	7 Н/мм ²
Плотность	2,15 кг/литр
Коэффициент термического расширения	1,4 x 10 ⁻⁵ / °С
Адгезия к прогрунтованному бетону	> 2,5 Н/мм ²
Диапазон рабочих температур при толщине 9 мм	От -40°С до +120°С
Диапазон рабочих температур при толщине 6 мм	От -40°С до +70°С
Стойкость к постоянно текущей воде	Максимально 90°С
Противодействие скольжению (по тесту ВІА (Германия))	R12